

weber.floor 4890

Universalklebstoff

Faserarmerter Universalklebstoff für alle gängigen Bodenbelagsarten

Anwendungsgebiet

• Alle gängige Bodenbelagsarten

- Für eine Vielzahl von Belägen
- Faserarmiert

Produkteigenschaften

• Sehr gut streichbar

Anwendungsgebiet

weber.floor 4890 Universalklebstoff wird für die Klebung von Textilbelägen (Tuftingware mit synthetischen Zweitrücken oder Vliesrücken, Webware, Nadelvlies, Kugelgarn), PVC-Belägen homogen/heterogen in Bahnen, PVC- Designbelägen (LVT), CV-Belägen, Linoleumbelägen in Bahnen und Fliesen, Elastomer-Bodenbeläge mit geschliffenem Rücken in Bahnen und Platten bis 1m x 1m und <= 4mm Dicke verwendet. Anwendung im Innenbereich.

Produktbeschreibung

weber.floor 4890 Universalklebstoff ist ein werkmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.

Produkteigenschaften

EMICODE EC 1^{Plus}: sehr emissionsarm

GISCODE D1: lösemittelfrei

sehr gut streichbar

für eine Vielzahl von Belägen

faserverstärkt

kurze Ablüftezeit

shampooiergeeignet nach RAL 991 A2

auf Fußbodenheizung geeignet

für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-155.20-545

Technische Werte

Ablüftezeit:	ca. 10 - 30 Minuten
Offene Zeit:	ca. 30 Minuten
Begehbar:	sofort
Vollbelastbar (Endfestigkeit):	nach ca. 48 - 72 Stunden
Nähte verschweißen/verfugen:	nach ca. 48 - 72 Stunden
Temperaturbeständigkeit (Lagerung):	5°C - 30°C
Verarbeitungstemperatur (Raumluft):	mind. 18°C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund):	mind. 15°C
Konsistenz:	mittelviskos

Qualitätssicherung

weber.floor 4890 Universalklebstoff unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung: 40 - 65 %; max. 75%.

Material und Bodenbelag vor der Verarbeitung an Raumklima anpassen, Beläge müssen entspannt sein.

weber.floor 4890

Universalklebstoff

Die Ablüfte-, Offene- und Abbindezeiten sind abhängig von der Temperatur (Raumluft und Untergrund), relativer Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit der Untergrundes, Bodenbelag und der Klebstoffmenge.

Material ist frostempfindlich.

Die Produktdatenblätter der mitverwendeten Beläge und Produkte sind unbedingt zu beachten.

Angebrochene Verpackungen dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik für Bodenbelagsarbeiten, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Besondere Hinweise

Starke Temperaturbelastung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Keine schweren Gegenstände auf den neuen Bodenbelag stellen oder verschieben solange der Klebstoff nicht vollständig ausgehärtet ist.

Die relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung von Linoleumbelägen muss 40 - 65% betragen.

Die Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung von Elastomer-Bodenbelägen muss mind. 18°C betragen.

Untergründe

Auf normgerechten saugfähigen Untergründen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, rissfrei, frei von haftungsmindernden Schichten und zur Klebung geeignet sein.

Vor Auftrag des Klebstoffes ist eine Spachtelung mit weber.floor Spachtelmassen zu empfehlen.

Ist ein dickschichtiger Ausgleich erforderlich, sollten weber.floor Ausgleichsmassen verwendet werden.

Der Untergrund muss gemäß den aktuell geltenden Normen geprüft werden. Bei Mängeln sind schriftlich Bedenken anzumelden.

Verarbeitung

Der Klebstoff ist vor Gebrauch gut aufzurühren und anschließend mit einem geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig aufzutragen. Klebstoffneser sind zu vermeiden.

Nur so viel Klebstoff auftragen wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

Linoleumbeläge: Zahnpachtel (TKB) z.B. B1 verwenden. Ablüftzeit ca. 10-15 Minuten. Die Bodenbeläge werden leicht gestoßen verlegt.

Elastomer-Bodenbeläge und PVC-Designbeläge (LVT): Zahnpachtel (TKB) z.B. A2 verwenden. Ablüftzeit ca. 10-15 Minuten. Die Bodenbeläge werden leicht gestoßen verlegt.

PVC- und CV Beläge in Bahnen: Zahnpachtel (TKB) z.B. A2 bzw. bei CV-Belägen und einem sehr ebenen Untergrund z.B. A1 verwenden. Einlegezeit ca. 30 Minuten.

Textilbeläge (z.B. Nadelvlies, Kugelgarn, Webware): Zahnpachtel (TKB) z.B. B1/B2 verwenden. Einlegezeit ca. 30 Minuten.

Bodenbelag nach ausreichender Ablüftzeit bzw. innerhalb der Einlegezeit in das Klebstoffbett einlegen und gleichmäßig andrücken um eine vollständige Klebung zu erreichen.

Nach dem Einlegen ist der Bodenbelag im Kreuzgang anzuwalzen; dieser Vorgang muss bei Bedarf wiederholt werden.

Ein Verschweißen/ Verfugen der Bodenbeläge darf erst nach Erreichen einer ausreichenden Haftung erfolgen.

Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden, solange der Klebstoff noch nicht vollständig ausgehärtet ist.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 250 - 450 g/m² (je nach Bodenbelag, Untergrund und Zahnpachtel)

Auftrag mit Zahnpachtel (TKB) A1 / A2 / B1 / B2.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Eimer	13 kg	33 Eimer

Produktdetails

Farbton: weiß

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung zwischen 5°C - 30°C im originalverschlossenen Gebinde ist das Material mindestens 15 Monate lagerfähig.