

Ardagrip Xpress

SPEZIALHAFTGRUND FÜR INNEN UND AUSSEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für Wand und Boden
- für innen
- für außen mit Ardatec Dichtungsschlämme
- für Fliese auf Fliese
- auf nichtsaugenden Untergründen
- schnelle Trockenzeit
- universell anwendbar
- hohe Verbundfestigkeit
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreier Dispersionsvorstrich auf Acrylat-Basis mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und hervorragender Haftung zu allen gebräuchlichen Untergründen.

Ardagrip Xpress ist gebrauchsfertig eingestellt und kann mittels Kurzfloorrolle aufgetragen werden. Durch leichte Verarbeitung, geringen Verbrauch, universelle Anwendbarkeit und der kurzen Abluftzeit von 0,5 bis 3 Stunden ist Ardagrip Xpress besonders wirtschaftlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vorstrich auf dichten und glatten, nicht saugfähigen Untergründen zur Haftverbesserung von Spachtelmassen, Dichtungsschlämmen und zementären Klebemörteln.

Anwendung unter Fliesen auf kritischen Untergründen zur Verbesserung der Haftung vor dem Ansetzen und Verlegen von keramischen Materialien mit zementären Klebemörteln auf angeschliffenen, festsitzenden PVC- und Flexbelägen, alten Fliesenflächen und anderen glatten Untergründen. Ardagrip Xpress haftet sehr gut auf glatten, dichten und nicht-saugenden Betonflächen, keramischen Fliesen, Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, schlecht abgesandeten Gußasphaltestrichen sowie alten festsitzenden Nutzbelägen (außer Gummi und Linoleum).

Ardagrip Xpress kann verwendet werden an Flächen, die vorübergehend durch Feuchtigkeit beansprucht werden, wie in Sanitärräumen, Bädern und Küchen im Wohnbereich.

Im Nassbereich sowie im Außenbereich in Verbindung mit der flexiblen Dichtungsschlämme Ardatec 1K Flex oder Ardatec 2K Flex anzuwenden.

Nicht in Räumen mit dauernder Wasserbelastung und unter Wasser verwenden. Für den Einsatz auf saugenden



Untergründen empfehlen wir Ardagrip Classic, Ardagrip Special oder Ardagrip Multi.

VORBEHANDLUNG DER UNTERGRÜNDE

Der Untergrund ist nach DIN 18352 zu prüfen und entsprechend vorzubereiten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Untergrund fest, sauber, trocken und frei von Trenn- und Pflegemitteln ist. Alte wasserlösliche Klebstoffreste sind zu entfernen.

VERARBEITUNG UND TROCKNUNG

Ardagrip Xpress vor Gebrauch gut aufrühren. Ardagrip Xpress wird mittels Kurzfloorrolle gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Pützenbildung vermeiden. Vor dem Aufbringen von Spachtelmassen, zementären Klebemörteln oder Dichtungsschlämmen muss Ardagrip Xpress völlig durchgetrocknet sein. Trocknungszeit 0,5 bis 3 Stunden. Der trockene Vorstrichfilm ist rötlich-transparent, oberflächenkörnig und fast klebfrei.

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Kühl und trocken. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde stets dicht verschlossen halten. Lagerfähig mindestens 6 Monate.

LIEFERFORM

5-kg-Eimer

1-kg-Flasche (Karton á 10 Stück)

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Acrylatdispersion
Farbe	in Lieferform rot; nach Trocknung rötlich-transparent
Konsistenz	flüssig
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	bis + 50 °C bei Fußbodenheizung
Trockenzeit	ca. 0,5 bis 3 Stunden je Untergrund und raumklimatischen Bedingungen
Verlegereife - keramische Beläge	nach ca. 0,5 bis 3 Stunden
Verlegereife - Spachtelmassen/ Dichtungsschlämme	nach ca. 3 Stunden
spez. Gewicht	ca. 1,4 kg/l
Gefahrstoffverordnung	nicht kennzeichnungspflichtig
Gefahrklasse nach VbF	entfällt
Giscode	D 1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610
auf Estrich mit Fußbodenheizung	geeignet - entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise der Zentral- verbandes des Deutschen Baugewer- bes beachten
Verbrauch	ca. 100 g/m ² je nach Untergrundbe- schaffenheit
Reinigung der Arbeitsgeräte	in frischem Zustand mit Wasser



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08.20

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de