



TECHNISCHE DATEN

Herstellungsart
Polmaterial

Rücken
Poleinsatzgewicht
Polhöhe
Gesamtstärke
Breite/Größe
Gesamtgewicht
Komfortklasse
Beanspruchungsbereich
Lichtechtheit
Wasserechtheit
Brandverhalten
Wärmedurchlasswiderstand
Trittschallverbesserungsmaß
Elektrostatisches Verhalten
Durchgangswiderstand
Schnittfestigkeit
Stuhlrolleneignung
Treppeneignung
Geeignet für WW-Fußbodenheizung
Geeignet für Hausstauballergiker
Blauer Engel
Herstellungsland

INTERLAND Bahnenware

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle
Jutegewebe
ca. 1200 g/m²
ca. 5 mm
ca. 7,2 mm
ca. 200 cm
ca. 2,7 kg / m²
LC2
22 (normal)
5
4-5
Cfl-s1 (B1)
ca. 0,12 m² KW
ca. 22 dB
- 1,3 kV
ca. 10⁹ Ω
ja
ja^{*1}
ja^{*2}
ja
ja

Deutschland

INTERLAND Fliesen

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle
Vlies
ca. 1200 g/m²
ca. 5 mm
ca. 8,0 mm
ca. 50 x 50 cm
ca. 3,7 kg / m²
LC2
22 (normal)
5
4-5
Cfl-s1 (B1)
ca. 0,11 m² KW
ca. 24 dB
- 1,3 kV
ca. 10⁹ Ω
ja
ja^{*1}
nein
ja
ja

Deutschland



*1 Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage

*2 in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen