



- » auf Naturöl-Basis
- » deckend
- » für alle Aussenhölzer, z.B. Holzfassaden, Türen, Balkone, Zäune, Tore, Sichtblenden, Gartenhäuser, ...
- » Innenbereich: für alle nicht mechanisch belasteten Flächen
- » blockfest: idealer Fensteranstrich

Eigenschaften:

Deckender, offenporiger Holz-Spezialanstrich auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle. Speziell entwickelt für alle Arten von Hölzern im Außenbereich. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen. Der Anstrich verbindet sich dauerhaft mit dem Holz. Er blättert und schuppt nicht ab und braucht bei Renovierung keine besonderen Vorarbeiten, auch nicht nach Jahren. Ein neuer Anstrich auf die gesäuberte Oberfläche genügt und kann jederzeit aufgebracht werden. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Reduziert Quellen und Schwinden des Holzes. Besonders hohes Eindringvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.

SAICOS Haus & Garten-Farbe

schützt das Holz auf natürliche Weise:

Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für die dauerhafte Schönheit des Anstrichs.

Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2.

Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten.

Farbtöne:

2001	Weiß	deckend
2100	Elfenbein	deckend
2110	Fichtengelb	deckend
2112	Zitronengelb	deckend
2301	Schwedenrot	deckend
2310	Bordeauxrot	deckend
2405	Flieder	deckend
2500	Taubenblau	deckend
2506	Seychellenblau	deckend
2520	Azurblau	deckend
2610	Tannengrün	deckend
2700	Achatgrau	deckend
2701	Felsengrau	deckend
2710	Granitgrau	deckend
2791	Anthrazitgrau	deckend
2800	Sandbeige	deckend
2801	Nussbraun	deckend
2810	Terrabraun	deckend
2838	Mahagonibraun	deckend
2900	Graphit	deckend

Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbereiche:

Alles Holz am Haus: Holzfassaden, Konstruktionshölzer, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Garagentore...

Ideal für Fenster und Türen – blockfest!

Alles Holz im Garten: Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Gartenhäuser, Gartenmöbel aus Holz ...

Auch für druckimprägniertes Holz und zur Erneuerung alter verwitterter Anstriche gut geeignet. Idealer Fensteranstrich – einfache Instandhaltung (kein Abschleifen bei Renovierung – einfach überstreichen). SAICOS Haus & Garten-Farbe enthält keine bioziden Wirkstoffe, kann auf Wunsch aber biozid ausgerüstet werden (PLUS Variante).

Innenbereich: für alle nicht mechanisch belasteten Flächen.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 18 %). Eventuelle Reste alter (loser) Lackanstriche abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 er Körnung). Bereits mit SAICOS Haus & Garten-Farbe oder anderen offenporigen Anstrichen behandelte Flächen säubern – kein An- oder Abschleifen erforderlich. Wenn möglich, bei unbehandelten Hölzern den ersten Anstrich vor Anbringung allseitig aufbringen. Besonders extremen Witterungseinflüssen oder stehender Nässe ausgesetztes Holz (z.B. Fensterrahmen oder Holzteile, die nicht gut abtrocknen können) können durch einen Voranstrich mit [SAICOS Universalimprägnierung 9004](#) vorbeugend gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall geschützt werden (mind. 4 - 6 Stunden trocknen lassen). Nur auf frostfreies Holz streichen. *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Verarbeitung:

Auftrag mit [SAICOS Flächenstreicher](#), mit [SAICOS Öl/Wachs-Rolle](#), bzw. [SAICOS Universalrolle „Klein“](#). SAICOS Haus & Garten-Farbe ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Bitte gut umrühren.



Anzahl der Aufträge:

2 x SAICOS Haus & Garten-Farbe.

Erster Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.

Trockenzeit: mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) trocknen lassen.

Zweiter Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen

Trockenzeit: ca. 8 Stunden (Fenster ca. 10 Std), staubtrocken nach ca. 5 Std.

Soll der seidenmatte Anstrich eine glänzendere Oberfläche erhalten, nach Trocknung mit der farblosen SAICOS Klarlasur überstreichen.

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 17 m² (2 Aufträge).

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Einfache Instandhaltung:

Verschmutzungen können mit Wasser abgewaschen oder gesäubert werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (z. B. bei Gartenmöbeln) hat sich der Zusatz von [SAICOS Magic Cleaner](#) bewährt. Eventuelle Grünbeläge lassen sich leicht mit [SAICOS Grün-Ex](#) beseitigen. Harz und andere austretende Holzinhaltstoffe können mit dem [SAICOS Pinselreiniger](#) entfernt werden, ohne dass der Anstrich leidet.

Renovierung:

SAICOS Haus & Garten-Farbe können Sie jederzeit mit dem gleichen oder einem anderen Farbton überstreichen (ohne Abschleifen!).

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit [SAICOS Pinselreiniger](#).

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.

Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1,16 - 1,34 g/cm³

Auslaufzeit: 24 - 50 Sekunden, 6 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e):

400 g/l (2010).

SAICOS Haus & Garten-Farbe enthält maximal 400 g/l VOC.

GISCODE: BSL10

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de